

FLOOR SYSTEM

5570**NIVELA RAPID 25MPA**

Dřívější název: 200 j



PRO DOKONALE ROVNÉ PODLAHY POD VINYL, PVC

Rychletuhnoucí, pochozí po 4 h

Samonivelační stěrka pro dokonale rovné podlahy. Vyrovnává nerovnosti o tloušťce 1–30 mm. Rychle tuhne: Pochozí po 4 hodinách při tloušťce vrstvy 10 mm.

Vhodná pro zatížení valivým třením: Odolná vůči kolečkům kancelářských židlí.

Na bázi sádry: Vysoce pružná a omezující tvorbu trhlin, umožňující tepelnou roztažnost.

Vhodná pro anhydritové potěry (Calciumsulfat).

Vytváří hladký a kompaktní povrch, ideální pro tenké vinylové krytiny.

Vhodná na nízkoprofilové podlahové vytápění.

Vhodná pro rekonstrukce podlah k vytvoření podkladu na starých potěrech se zbytky vodonepropustných lepidel.



Interiér: podlaha
Pro ruční a strojní zpracování

Oblast použití

Pro vyrovnání podlah v interiéru před pokládkou podlahových krytin (dlažby, plovoucích podlah, vinylů, koberců, PVC apod.) při výstavbě bytů, kancelářských prostor, správních budov, hotelů, škol apod.

Pro zalévání elektrických topných registrů a pro zalévání vybraných teplovodních nízkoprofilových topných registrů.

Jako sdružená vyrovnávací podlahová vrstva na betony, cementové potěry nebo potěry na bázi síranu vápenatého (anhydrit).

Pro vyrovnání lehčených potěrů a problematických podkladů.

EN 13813

CA-C25-F5-B1,0-RWFC550-

Oblast vytápění-chlazení



Podlaha

PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ



Teplota pro zpracování (min.)
5 °C

Teplota pro zpracování (max.)
30 °C

Povětrnostní podmínky

Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou negativně ovlivnit zrání a prodloužit tuhnutí materiálu. Při zpracování se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu.

ZPRACOVÁNÍ

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní a musí mít požadovanou rovinnost.

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba: Na savé podklady použít penetraci Cemix 5400, hladké podklady zdrsnit nebo použít kontaktní můstek Cemix 8040. Případně nestandardních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Velké nerovnosti podkladu dopředu vyrovnat vhodnými materiály Cemix a nechat vyschnout a vyzrát. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí pomaluběžného míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte. Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

Spotřeba vody



Množství	Litr (min.)	Litr (max.)
25 kg	5,5 L	6 L

Míchání



Doba míchání	Rychlost otáčky/min.	Odstoj
5 min.	800	3 min.

Pokyny pro zpracování

Po rovnoměrném rozlití na podkladní plochu se vrstva vyrovná, rozprostře dle potřeby do požadované tloušťky pomocí rakle s jemným zubem nebo stěrkou. Položená směs se následně odvdzdušní ježkovým válečkem, který současně napomáhá její nivelizaci. V případě strojního zpracování se míchání provádí např. zařízením m-tec duo-mix s příslušenstvím doporučeným výrobcem pro aplikace podlahových samonivelačních hmot. Vyústění hadic je nutné osadit sítkem pro zachytávání nečistot.

Stěrkou lze provádět zalévání topných elektrických podlahových rohoží, a to pouze za podmínky striktního dodržování náběhových cyklů udávaných výrobcem topných rohoží. Vrstva krycí stěrky musí být min. trojnásobkem tloušťky vyhřívaného kabelu.

Při vícevrstevní lité stěrce je nutno předchozí vrstvu nechat vyschnout (na hodnotu nejvyšší dovolené vlhkosti max. 0,5 % hmotn.), povrch podkladu přebrousit, vysát a napenetrovat penetrací Cemix 5400.

Tloušťka vrstvy



Maximální tloušťka vrstvy	30 mm
Doporučená tloušťka vrstvy	5 mm
Minimální tloušťka vrstvy	1 mm

Spotřeba



Spotřeba od	Spotřeba materiálu v měrné jednotce
1.7	kg/m ² /mm

Vydatnost

Spotřeba materiálu	v	Jednotka	Vydatnost
25 kg	5	MM	2.9 m ²

Zpracovatelnost



20 min.

Pochůznost po



4 hod.

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout po dobu 24h přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu. Povrch je pochozí za cca 4 hodiny po aplikaci, plné zatížení po položení podlahových krytin. Pokládání podlahových krytin lze provádět po vyschnutí stěrky na požadovanou hodnotu podle ČSN 74 4505. V běžných podmínkách stěrka vyžaduje pro vyschnutí do rovnovážné vlhkosti 1 den na 1-2 mm tloušťky.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

5286 OPRAVNÁ UNI MALTA

Rychletuhnoucí 25MPa

5290 ANHYDRITOVÝ POTĚR 25 MPa

Samonivelační

5400 PENETRACE PODLAHOVÁ

**5903 SAMOLEPICÍ DILATAČNÍ PÁSKA
3/30**

8265 LEPIDLO XXL FLEX C2TS1

Gelové lepidlo na velkoformátové dlažby a těžké obklady

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavní pojivo	Sádra
Vyrobena z materiálu	Minerální plnivo, síran vápenatý a přísady zlepšující zpracovatelské a užité vlastnosti hmoty.
Třída reakce na oheň	A1 _f
Maximální velikost zrna v mm	0,4
Trvalé zatížení po	7 dní
Pevnost v tlaku po 28 dnech v N/mm ²	25.0000
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech v N/mm ²	5.0000
Tepelná vodivost λ v W/(m.K)	1.05
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m ³ od	1 700
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m ³ do	1 900
Uvolňování korozivních látek	CA

VARIANTY



Pro trhy	CZ/SK/AT
Barva	běžová
Netto hmotnost	25 kg
Druh balení	Pytel
Materiál obalu	PE
GTIN (EAN)	9005561100559
Množství na paletě	48
Hmotnost na paletě	1 200 kg
Skladovatelnost	12 měsíců

Druh balení

Pytel

Materiál obalu

PE

Podmínky skladování

Skladování v originálních uzavřených obalech

Služby

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:

Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.

Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.

Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

Likvidace materiálu (odpadů)

Nespotřebované zbytky nevylévejte do kanalizace.
Nespotřebované zbytky smíchejte s vodou a nechte ztuhnout.
Poté zlikvidujte jako stavební odpad v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Likvidace obalů

Kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list). Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k recyklaci. Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem. Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Kvalita

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

Poznámky

Pro navrhování, provádění a ošetřování podlahových vrstev platí ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení.
Konzistence (rozliv) dle EN 12 706: 140±10 mm.
Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřipustné.
Je potřeba provést taková opatření aby se zamezilo vzlínání vlhkosti do podkladu a budoucích vrstev.
Dodržujte závazné předpisy, pracovní postupy a platné normy.

Právní upozornění

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.
V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.
Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.
Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na www.cemix.cz.