



## Technický list 08.60 Samolepicí těsnicí páska do oken a dveří

**Výrobek** Měkká těsnicí páska z polyetylenové pěny. Opatřena jednostrannou souvislou lepicí vrstvou z kaučukového lepidla.

**Vlastnosti**

- Okamžitě, rychle a snadno použitelná
- Přilnavost k většině materiálů, včetně nátěrových povrchů
- Vysoká lepivost a přilnavost zvláště na nesavé podklady
- Možnost aplikace i za nižších teplot
- Díky uzavřeným pórům má sníženou nasákavost
- Odolnost vůči vodě a běžným chemikáliím
- Velmi dobré tepelně izolační vlastnosti

**Použití**

- Těsnění okenních křidel proti proudění vzduchu a průniku chladu
- Těsnění dveřních rámu proti proudění vzduchu a průniku chladu
- Těsnění poklopů a krytů s požadavkem na zabránění proudění vzduchu

Balení	Šířka x tloušťka (mm)	délka (m)	počet metrů / kartón
	9 x 2	20	25
	9 x 3	20	25

**Barva** Bílá, šedá

### Technické údaje

Nosný materiál	-	pěnový polyetylén
Hustota	kg/m <sup>3</sup>	33,0 (ISO 845)
Tepelná vodivost při teplotě 40°C	W/m·K	0,038
Krycí materiál	-	bez krycí fólie
Lepidlo	-	syntetická za horka tavená kaučuková pryž
Tepelná odolnost	°C	-40 / +50 (po aplikaci)
Aplikační teplota	°C	+2 / +30
Pevnost v tahu podélná	kPa	400 (dle ISO 844)
Pevnost v tahu příčná	kPa	265
Pevnost v tlaku při 50% stlačení	kPa	100
Tažnost	%	130 (dle ISO 1926)
Nasákavost (7d)	%	<1 z objemu
Skladovatelnost	měsíce	6 (při teplotách od +18°C a 60% vlhkosti)

**Skladovací podmínky** V originálních uzavřených obalech ve vodorovné poloze v suchých skladovacích prostorách, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením, chemickými výpary.

**Podklad** Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Lepené plochy doporučujeme odmastit.

**Aktualizace** Aktualizováno dne: 5.12.2014 Vyhotoveno dne: 19.10.2002

*Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmlov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100